DURÁVEL®
Products for Professionals

In-Fluence™

Tinte Semitransparente A Base De Agua Para Concreto

COLORANTES

Ficha Técnica

Los tintes semitransparentes a base de agua Durável se utilizan para modificar el color del concreto natural o de los sistemas de recubrimiento cementicio, creando superficies hermosas y únicas. Estos tintes a base de agua producen variaciones naturales de color similares a las de los tintes ácidos, pero sin vapores fuertes, sin necesidad de neutralización y con un proceso de limpieza mucho más sencillo. Los pigmentos son estables a los rayos UV, lo que ayuda a proporcionar un color duradero tanto en concreto interior como exterior.

Los tintes In-Fluence contienen un agente adherente no acrílico que ayuda a mejorar la durabilidad del color antes de aplicar la capa de acabado. Este agente adherente no impide que la capa de acabado penetre en la superficie.

Los tintes In-Fluence pueden utilizarse solos, mezclarse entre sí o aplicarse en varias capas para crear superficies con la apariencia de materiales naturales como piedra, pizarra, madera y otros.

Usos Típicos:

- **Concreto Natural y Recubrimientos Cementicios**
- **Concreto Estampado y Texturizado**
- **Superficies Interiores y Exteriores**
- **Pisos y Paredes Decorativos**

Ventajas del Producto:

- **Estables A Los Rayos UV y Resistentes a Los Álcalis**
- **Colores Intensos y Vibrantes**
- **Agente Adherente Mejorado**
- **Combinaciones De Colores Ilimitadas**

Presentación: 4 onzas (0.12 L) listo para usar | 128 onzas (3.79 L) listo para usar | 32 onzas (0.94 L) de concentrado

Rendimiento: normalmente de 200 a 250 pies² por galón (4.9 a 6.1 m2 por litro)

Temperatura de aplicación: de 45 a 90 °F (7.2 a 32.2 °C) (sustrato)

Disponible en 24 colores de diseñador

Contenido de COV: < 10 g/L

Rendimiento:

Un galón de tinte In-Fluence cubrirá aproximadamente de 200 a 250 pies² (4.9 a 6.1 m2 por litro), dependiendo de la porosidad de la superficie.

Los tintes In-Fluence pueden diluirse al aplicar varias capas de color para crear tonos y variaciones más suaves.

Tenga en cuenta que, aun después de diluirlo, cada galón de producto diluido cubrirá aproximadamente de 200 a 250 pies² (4.9 a 6.1 m2 por litro). El color simplemente puede verse más claro o menos intenso.

SOLO PARA USO PROFESSIONAL

Instrucciones de Uso:

Pruebas de Humedad:

Siga las pautas de prueba de humedad correspondientes a la capa de acabado seleccionada.

Preparación del Sustrato:

Siga las instrucciones de preparación de la superficie correspondientes a la capa de acabado seleccionada. Los tintes In-Fluence solo deben aplicarse sobre concreto poroso o recubrimientos cementicios porosos. Siempre pruebe la superficie antes de la aplicación para asegurarse de que pueda absorber correctamente el tinte y recibir la capa de acabado.

La capa de acabado protege el tinte al penetrar en la superficie, adherirse y encapsular el color. Si la superficie no se prepara correctamente, la capa de acabado puede desprenderse o fallar. Al desprenderse, puede arrancar también el tinte encapsulado.

Instrucciones de Mezclado:

Los tintes In-Fluence están disponibles en botellas de prueba de 4 onzas (0.12 L) listas para usar y en envases concentrados de un cuarto de galón (0.94 L). Antes de cada uso, mezcle y agite vigorosamente el envase para distribuir uniformemente los pigmentos.

El concentrado de un cuarto de galón siempre debe mezclarse para preparar un galón completo antes de usarlo. No prepare cantidades parciales, ya que esto puede causar variaciones de color.

Después de agitar el envase cerrado de un cuarto de galón, vierta aproximadamente la mitad del contenido en un recipiente de mezcla o rociador. Cierre el envase original y vuelva a agitar vigorosamente el contenido restante. Luego, agregue el resto al recipiente de mezcla o rociador.

A continuación, use el envase original para medir y agregar tres cuartos de galón adicionales de agua al recipiente de mezcla o rociador. Cada vez que llene el envase con agua, agítelo vigorosamente para recoger cualquier pigmento que haya quedado en su interior.

Un cuarto de galón de concentrado más tres cuartos de galón de agua producen un galón de tinte listo para usar.

Mezcle o agite el galón preparado antes de usarlo y continúe mezclándolo o agitándolo durante la aplicación para mantener los pigmentos distribuidos uniformemente.

Los tintes In-Fluence pueden diluirse aún más con agua adicional para reducir la intensidad del color. La dilución puede producir resultados de color inesperados, por lo que siempre debe probar el color antes de aplicarlo al proyecto.

Instrucciones de Aplicación:

Siempre pruebe el color antes de la aplicación. Los resultados del tinte In-Fluence pueden variar según el color y la porosidad de la superficie de concreto o del recubrimiento cementicio.

In-Fluence puede aplicarse con rociadores de bomba, rociadores HVLP, rociadores sin aire, esponjas o brochas.

Cuando use un rociador de bomba, seleccione una boquilla cónica o de abanico. Mantenga el rociador bien presurizado para producir un patrón de rociado fino. Los tintes In-Fluence reaccionan con la porosidad natural del concreto o del recubrimiento cementicio para crear un acabado moteado, con variaciones de color y apariencia natural.

Limpieza:

Limpie las herramientas, los rociadores y los recipientes de mezcla con agua y jabón.

Mantenimiento:

Siga las recomendaciones de mantenimiento del recubrimiento final seleccionado.

Resistencia Al Deslizamiento:

Aviso: La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA) han establecido normas obligatorias para la protección contra resbalones y caídas en superficies peatonales. Las normas de la ADA son más estrictas y requieren un coeficiente de fricción (CoF) mínimo de 0.6 en superficies peatonales niveladas y de 0.8 en rampas.

El aplicador del sistema o usuario final asume toda la responsabilidad de proporcionar un sistema de piso que cumpla con todas las normas de seguridad vigentes. Ni Durável ni sus agentes de venta serán responsables por lesiones ocasionadas por accidentes de resbalón o caída.

Además, Durável recomienda usar agregado antideslizante en todos los recubrimientos o sistemas de piso que puedan quedar expuestos a condiciones húmedas o contaminarse con aceites, grasa u otras sustancias que puedan volver la superficie resbaladiza.

Almacenamiento:

Almacene en el envase original, protegido de la luz solar directa, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, alejado de materiales incompatibles, alimentos y bebidas. Proteja el producto de temperaturas extremas.

Eliminación:

Recicle o deseche el contenido y los envases de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Vida Útil:

Hasta un año a partir de la fecha original de fabricación, cuando se almacena a temperatura ambiente en su envase original sin abrir. Puede prolongarse con un cuidado adecuado.

Limitaciones:

Este producto no está destinado para uso del público general. Debe ser utilizado únicamente por contratistas e instaladores calificados, con la experiencia y capacitación adecuadas, y que hayan leído completamente la hoja de datos de seguridad. Aplique el producto solamente cuando la temperatura del sustrato y del ambiente esté dentro del rango aceptable.

Garantía:

¡IMPORTANTE!

Antes de usar cualquier producto Durável, lea y comprenda la Hoja de Datos de Seguridad y las Instrucciones de Aplicación correspondientes para obtener información importante de seguridad.

APLICAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTÁNDAR DE VENTA, INCLUIDA LA GARANTÍA ESTÁNDAR. VISITE Durável.com PARA CONSULTAR LA VERSIÓN MÁS RECIENTE.

Descargo de Responsabilidad:

La información contenida en este documento se considera correcta, pero no se garantiza su exactitud. Los datos y cálculos se basan en la información proporcionada por el fabricante del producto y por los fabricantes de sus componentes.

Esta información se proporciona únicamente como guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros del producto, y no debe considerarse una garantía ni una especificación de calidad. La información se aplica solamente al material específico indicado y puede no ser válida cuando dicho material se use en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.

Durável no asume responsabilidad por lesiones sufridas por el comprador o por terceros que sean causadas directamente por el material cuando no se sigan los procedimientos de seguridad razonables establecidos en esta ficha técnica. Asimismo, Durável no asume responsabilidad por lesiones causadas por el uso inadecuado o fuera de lo normal de este material, aun cuando se hayan seguido precauciones de seguridad razonables.

Instrucciones de Seguridad:

Solo Para Uso Profesional

Mantener Fuera Del Alcance De Niños Y Animales.

EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona afectada al aire fresco y manténgala en reposo, en una posición cómoda para respirar. Llame a un centro de toxicología o a un médico si se siente mal.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Lave las áreas afectadas con abundante agua y jabón. Retire la ropa y el calzado contaminados. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Si se produce irritación de la piel, solicite atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con abundante agua durante 10 minutos, levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores. Verifique si hay lentes de contacto y retírelos. Si se produce irritación, solicite atención médica.

EN CASO DE INGESTIÓN: No provoque el vómito. Solicite atención médica si se presentan síntomas.

Revise Siempre La HDS Y La Ficha Técnica Antes De Usar El Producto